



## Fiche Technique De Produit

**Producteur : Société des Ciments de Ain Touta**  
**Site d'élaboration : Unité des agrégats et sable concassé**  
**Péetrographie : calcaire**  
**Elaboration : concassage + criblage**

Les granulats produits par la SCIMAT et mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

15 25

*Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN*

*Gr<sub>A</sub>*


	8	16	25	40	50	FI	LA
<b>Etendue e</b>		15	15				
<b>V.S.S+U</b>		27.5	106.5				
<b>V.S.S.</b>	5	20	99			20	15
<b>V.S.I.</b>		0	90	98	100		
<b>V.S.I-U</b>			82.5				

### Partie informative

*Résultats de production*

	Jusqu'au /						
	8	16	25	31.5	50	FI	LA
<b>Maximum</b>	0	28.04	100	100	100	7.98	/
<b>Xf+1.25* ET</b>	0	17.89	99.91	100	100	8.12	/
<b>Moyenne Xf</b>	0	6.87	96.87	100	100	7.35	/
<b>Xf-1.25* ET</b>	0	4.15	93.83	100	100	6.57	/
<b>Minimum</b>	0	02.80	92.87	100	100	6.72	/
<b>Ecart-types (ET)</b>	0	8.82	02.43	100	100	0.62	/
<b>Nombre de résultats</b>	8	8	8	8	8	2	/

CHLORURES =0.28    NF EN1744  
 SULFATES = 0.35    NF EN1744  
 CARBONATE =98.0    NF EN 1744



**Contact :**    SIEGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA VERDURE BATNA BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA) - Algérie.

Tél : (033)85 13 00 LIGNES GROUPES - Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47  
 Unité Agrégats et Sable concassé : BP N° 10 Ain Touta  
 Tél : Fax : (33) 83 64 50