



Fiche Technique De Produit

Producteur : Société des Ciments de Ain Touta
Site d'élaboration : Unité des agrégats et sable concassé
Péetrographie : calcaire
Elaboration : concassage + criblage

Les granulats produits par la SCIMAT et mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

25 50

Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN

Gr_A

	12.5	25	40	50	70	100	FI	LA
Etendue e		15		15				
V.S.S+U		27.5		106.5				
V.S.S.	5	20		99			20	15
V.S.I.		0		80	98	100		
V.S.I-U				72.5				

Partie informative


Résultats de production

	Jusqu'au /					
	25	40	50	70	100	FI
Maximum	17.56	84.74	100	100	100	/
Xf+1.25* ET	09.17	74.94	100	100	100	/
Moyenne Xf	02.52	55.40	93.31	100	100	/
Xf-1.25* ET	4.13	36.46	82.28	100	100	/
Minimum	0.00	29.76	70.10	100	100	/
Ecart-types (ET)	05.32	15.15	08.82	0	0	/
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	/

CHLORURES=0.28 NF EN1744

SULFATES= 0.35 NF EN1744

CARBONATE=98.0 NF EN1744



Contact :

SIÈGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA VERDURE BATNA BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA) - Algérie.

Tél : (033)85 13 00 LIGNES GROUPES - Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47

Unité Agrégats et Sable concassé : BP N° 10 Ain Touta

Tél : Fax : (33) 83 64 50