



## Fiche Technique De Produit

**Producteur : Société des Ciments de Ain Touta**  
**Site d'élaboration : Unité des agrégats et sable concassé**  
**Pétrographie : calcaire**  
**Elaboration : concassage + criblage**

Les granulats produits par la SCIMAT et mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

8	15
---	----

<i>Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN</i>
--

<i>Gr<sub>A</sub></i>
-----------------------

	4	8	11.2	16	22.4	31.5	FI	MDE	LA
<b>Etendue e</b>		15	30						
<b>V.S.S+U</b>		27.5	95						
<b>V.S.S.</b>	5	20	70	99			20	15	15
<b>V.S.I.</b>		0	25	90	98	100			
<b>V.S.I-U</b>		0	10						

### Partie informative


*Résultats de production*

	Jusqu'au /							
	4	8	16	22.4	31.5	FI	MDE	LA
<b>Maximum</b>	0	05.36	100	100	100	11.59	11.48	/
<b>Xf+1.25* ET</b>	0	03.49	100	100	100	12.3	11.48	/
<b>Moyenne Xf</b>	0	01.15	98.97	100	100	8.73	11.48	/
<b>Xf-1.25* ET</b>	0	-01.19	97.52	100	100	5.15	11.48	/
<b>Minimum</b>	0	03.00	83.48	100	100	5.88	11.48	/
<b>Ecart-types (ET)</b>	0	01.87	01.16	00	00	2.86	0	/
<b>Nombre de résultats</b>	8	8	8	8	8	2	1	/

CHLORURES = 0.46 NF EN1744

SULFATES = 0.19 NF EN1744

CARBONATE = 98.8 NF EN1744



**Contact :** SIEGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA VERDURE BATNA BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA) - Algérie.

Tél : (033)85 13 00 LIGNES GROUPES - Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47  
 Unité Agrégats et Sable concassé : BP N° 10 Ain Touta  
 Tél : Fax : (33) 83 64 50